

EP04109793



Europäisches  
Patentamt

European  
Patent Office

Office européen  
des brevets

REC'D 18 OCT 2004

WIPO

PCT

Bescheinigung

Certificate

Attestation

Die angehefteten Unterla-  
gen stimmen mit der  
ursprünglich eingereichten  
Fassung der auf dem näch-  
sten Blatt bezeichneten  
europäischen Patentanmel-  
dung überein.

The attached documents  
are exact copies of the  
European patent application  
described on the following  
page, as originally filed.

Les documents fixés à  
cette attestation sont  
conformes à la version  
initialement déposée de  
la demande de brevet  
européen spécifiée à la  
page suivante.

Patentanmeldung Nr. Patent application No. Demande de brevet n°

03022635.1

Der Präsident des Europäischen Patentamts;  
Im Auftrag

For the President of the European Patent Office

Le Président de l'Office européen des brevets  
p.o.

R C van Dijk



Anmeldung Nr:  
Application no.: 03022635.1  
Demande no:

Anmeldetag:  
Date of filing: 06.10.03  
Date de dépôt:

Anmelder/Applicant(s)/Demandeur(s):

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT  
Wittelsbacherplatz 2  
80333 München  
ALLEMAGNE

Bezeichnung der Erfindung/Title of the invention/Titre de l'invention:  
(Falls die Bezeichnung der Erfindung nicht angegeben ist, siehe Beschreibung.  
If no title is shown please refer to the description.  
Si aucun titre n'est indiqué se référer à la description.)

Verfahren zur Herstellung eines Lochs

In Anspruch genommene Priorität(en) / Priority(ies) claimed / Priorité(s)  
revendiquée(s)  
Staat/Tag/Aktenzeichen/State/Date/File no./Pays/Date/Numéro de dépôt:

Internationale Patentklassifikation/International Patent Classification/  
Classification internationale des brevets:

B23K26/00

Am Anmeldetag benannte Vertragstaaten/Contracting states designated at date of  
filing/Etats contractants désignées lors du dépôt:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LU MC NL  
PT RO SE SI SK TR LI

## Verfahren zur Herstellung eines Lochs

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines  
5 Lochs, bei dem mittels zumindest eines Lasers und gepulster  
Laserstrahlen in einem Bauteil ein Loch erzeugt wird.

Bei vielen Bauteilen, insbesondere bei Gussteilen, müssen  
nachträglich Abtragungen wie Vertiefungen oder Durchgangs-  
10 löcher erzeugt werden. Insbesondere bei Turbinenbauteilen,  
die zur Kühlung Filmkühlöffnungen aufweisen, werden nach der  
Herstellung des Bauteils Löcher nachträglich eingefügt.

Solche Turbinenbauteile weisen oft auch Schichten auf, wie  
15 z.B. eine metallische Zwischenschicht und/oder eine kerami-  
sche äußere Schicht. Die Filmkühlöffnungen müssen dann durch die  
Schichten und das Substrat (Gussteil) hindurch erzeugt wer-  
den.

20 Die US-PS 6,172,331 sowie die US-PS 6,054,673 offenbaren eine  
Laserbohrmethode, um in Schichtsystemen Löcher einzufügen,  
wobei ultrakurze Laserpulslängen verwendet werden.  
Es wird aus einem bestimmten Laserpulslängenbereich eine  
Laserpulslänge ausgesucht und damit das Loch erzeugt.

25 Die DE 100 63 309 A1 offenbart ein Verfahren zur Herstellung  
einer Kühlluftöffnung mittels eines Lasers, bei dem die  
Laserparameter so eingestellt werden, dass Material durch  
Sublimieren abgetragen wird.

30 Die Verwendung von solchen ultrakurzen Laserpulsen ist wegen  
deren geringen mittleren Leistungen teuer und sehr zeitinten-  
siv.

35 Es ist daher Aufgabe der Erfindung dieses Problem zu überwin-  
den.

Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren gemäß Anspruch 1, bei dem verschiedene Laserpulslängen verwendet werden.

- Besonders vorteilhaft ist es, wenn nur in einem der ersten
- 5 Verfahrensschritte kurze Laserpulslängen verwendet werden, um optimale Eigenschaften in einem äußeren Oberbereich der Trennfläche zu erzeugen, da diese entscheidend sind für das Ausströmverhalten eines Mediums aus dem Loch sowie für das Umströmverhalten eines Mediums um dieses Loch.
- 10 Im Inneren des Lochs sind die Eigenschaften der Trennfläche eher unkritisch, so dass dort längere Laserpulslängen verwendet werden können, die inhomogene Trennflächen verursachen können.
- 15 In den Unteransprüchen sind weitere vorteilhafte Maßnahmen des Verfahrens aufgelistet.
- Die in den Unteransprüchen aufgelisteten Maßnahmen können in vorteilhafter Art und Weise miteinander kombiniert werden.

20

Die Erfindung wird anhand der Figuren näher erläutert.

Es zeigen

- Figur 1 ein Loch in einem Substrat,
- 25 Figur 2 ein Loch in einem Schichtsystem,
- Figur 3,4,5,6,7,8,9 Verfahrensschritte des erfindungsgemäßen Verfahrens,
- Figur 10 eine Turbinenschaufel,
- Figur 11 eine Gasturbine und
- 30 Figur 12 eine Brennkammer.

Figur 1 zeigt ein Bauteil 1 mit einem Loch 7.

- Das Bauteil 1 besteht aus einem Substrat 4 (beispielsweise
- 35 Gussteil).

Das Substrat 4 kann metallisch und/oder keramisch sein. Insbesondere bei Turbinenbauteilen, wie z.B. Turbinenlauf- 120

(Fig. 10, 11) oder -leitschaufeln 130 (Fig. 11), Brennkammerauskleidungen 155 (Fig. 12) sowie anderen Gehäuseteilen einer Dampf- oder Gasturbine 100 (Figur 11, aber auch Flugzeugturbine), besteht das Substrat 4 aus einer nickel-, kobalt- oder eisenbasierten Superlegierung.

Das Substrat 4 weist ein Loch 7 auf, das beispielsweise ein Durchgangsloch ist. Es kann auch ein Sackloch sein.

Das Loch 7 besteht aus einem unteren Bereich 10 in einem unteren Bereich des Lochs 7, der beispielsweise symmetrisch und beispielsweise auch kreisförmig ausgebildet ist, und einem Diffusor 13 an einer Oberfläche 14 des Substrats 4. Der Diffusor 13 stellt beispielsweise eine Verbreiterung im Querschnitt gegenüber dem Teil 10 des Lochs 7 dar.

Das Loch 7 ist z.B. ein Filmkühlloch. Insbesondere die innenliegende Oberfläche des Diffusors 13 soll eben sein, um ein optimales Ausströmen eines Mediums aus dem Loch 7 zu ermöglichen.

Figur 2 zeigt ein Bauteil 1, das als Schichtsystem ausgeführt ist.

Auf dem Substrat 4 ist zumindest eine Schicht 16 vorhanden. Dies kann beispielsweise eine metallische Legierung des Typs  $M\text{CrAlX}$  sein, wobei M für zumindest ein Element der Gruppe Eisen, Kobalt oder Nickel steht. X steht für Yttrium und/oder zumindest ein Element der Seltenen Erden. Die Schicht 16 kann auch keramisch sein.

Auf dieser Schicht kann noch eine weitere Schicht (nicht dargestellt) vorhanden sein, beispielsweise eine keramische Schicht, insbesondere eine Wärmedämmschicht.

Die Wärmedämmschicht ist beispielsweise eine vollständig oder teilstabilisierte Zirkonoxidschicht, insbesondere eine EB-PVD-Schicht oder plasmagespritzte (APS, LPPS, VPS) Schicht.

In dieses Schichtsystem wird ebenfalls ein Loch 7 mit den zwei Teilbereichen 10 und 13 eingebracht.

Die Ausführungen zur Herstellung des Lochs 7 gelten für Substrate 4 mit und ohne Schicht oder Schichten.

Figur 3 und 4 zeigen Verfahrensschritte des erfindungsgemäßen Verfahrens.

Erfindungsgemäß werden verschiedene Laserpulslängen während des Verfahrens verwendet, insbesondere bei einem der ersten Verfahrensschritte werden sehr kleine Laserpulslängen kleiner 100ns, insbesondere kleiner 50ns verwendet. Es können auch Laserpulslängen kleiner Pikosekunden oder Femtosekunden verwendet werden.

Bei der Verwendung von sehr kurzen Laserpulslängen kleiner 100ns (Nanosekunden), insbesondere kleiner 50ns werden nahezu keine Aufschmelzungen im Bereich der Trennfläche erzeugt. Somit bilden sich dort keine Risse aus und exakte Geometrien können so erzeugt werden.

In einem der ersten Verfahrensschritte wird ein erster Teilbereich des Lochs 7 in dem Bauteil 1 erzeugt. Dies kann zumindest teilweise oder ganz dem Diffusor 13 entsprechen (Fig. 4, 7, 8).

Insbesondere, aber nicht notwendigerweise, wenn eine metallische Zwischenschicht oder das metallische Substrat 4 erreicht wird, werden Laserpulslängen größer als 50ns, insbesondere größer als 100ns und insbesondere bis 10ms verwendet, um den restlichen (zweiten) Teilbereich 10 des Lochs 7 zu erzeugen, wie es in Figur 1 oder 2 dargestellt ist.

Die Laserpulslängen eines einzigen Lasers 19 können kontinuierlich verändert werden, beispielsweise vom Beginn bis zum Ende des Verfahrens. Der Beginn des Verfahrens liegt bei der Abtragung von Material an der äußeren Oberfläche 14 und das Ende des Verfahrens liegt in der Tiefe des Lochs 7.

Das Material wird beispielsweise schichtweise in einer Ebene 11 (Fig. 6) und in einer Axialrichtung 15 abgetragen.

Das Verfahren kann angewendet werden bei neu hergestellten Bauteilen 1, die zum ersten Mal abgegossen wurden.

5 Ebenso kann das Verfahren verwendet werden bei wieder aufzuarbeitenden Bauteilen 1.

Wiederaufarbeitung (Refurbishment) bedeutet, dass Bauteile 1, die im Einsatz waren, beispielsweise von Schichten getrennt werden und nach Reparatur wie z.B. Auffüllen von Rissen und Entfernung von Oxidations- und Korrosionsprodukten wieder neu  
10 beschichtet werden.

Hier werden beispielsweise Verunreinigungen oder Beschichtungsmaterial, das erneut aufgebracht wurde (Fig. 7) und in die Löcher 7 gelangte, mit einem Laser 19, 19' entfernt.

15 Bei dem Verfahren können zumindest zwei oder mehr Laser 19, 19' verwendet werden, die beispielsweise nacheinander eingesetzt werden. Die verschiedenen Laser 19, 19' weisen verschiedene Bereiche hinsichtlich ihrer Laserpulslängen auf. So kann z.B. ein erster Laser 19 Laserpulslängen kleiner 100ns,  
20 insbesondere kleiner 50ns erzeugen und ein zweiter Laser 19' Laserpulslängen größer 50ns, insbesondere größer 100 ns erzeugen.

Zur Erzeugung eines Lochs 7 wird zuerst der erste Laser 19 eingesetzt. Für die weitere Bearbeitung wird dann der zweite  
25 Laser 19' verwendet.

Figur 5 zeigt einen Querschnitt durch ein Loch 7.

Auch hier erfolgt zuerst eine Grobbearbeitung mit Laserpulslängen größer als 50 ns, insbesondere größer 100 ns und eine  
30 Feinbearbeitung mit Laserpulslängen kleiner 100 ns, insbesondere kleiner 50 ns.

Der untere Teilbereich 10 des Lochs 7 wird vollständig und der Bereich des Diffusors 13 wird fast vollständig mit einem  
35 Laser, der Laserpulslängen größer als 50ns, insbesondere größer 100ns aufweist, bearbeitet.

Zur Fertigstellung des Lochs 7 bzw. des Diffusors 13 muss nur noch ein dünner Oberbereich 28 im Bereich des Diffusors 13 mittels eines Lasers 19, 19', der Laserpulslängen kleiner 100 ns, insbesondere kleiner 50 ns erzeugen kann, bearbeitet werden.

Figur 6 zeigt eine Draufsicht auf ein Loch 7 des Bauteils 1. Die verschiedenen Laser 19, 19' bzw. die verschiedenen Laserpulslängen dieser Laser 19, 19' werden in verschiedenen Verfahrensschritten eingesetzt.

Zuerst erfolgt beispielsweise eine Grobbearbeitung mit großen Laserpulslängen ( $> 50\text{ns}$ , insbesondere  $> 100\text{ns}$ ). Dadurch wird der größte Teil des Lochs 7 erzeugt. Dieser innere Bereich ist mit dem Bezugszeichen 25 gekennzeichnet. Nur noch ein äußerer Oberbereich 28 des Lochs 7 bzw. des Diffusors 13 muss entfernt werden, um die Endmaße des Lochs 7 zu erreichen (Fig. 8, der äußere Oberbereich 28 ist gestrichelt angedeutet). Erst wenn der äußere Oberbereich 28 mittels eines Lasers 19, 19' mit sehr kurzen Laserpulslängen ( $< 100\text{ns}$ , insbesondere  $< 50\text{ns}$ ) bearbeitet worden ist, ist das Loch 7 bzw. der Diffusor 13 fertiggestellt.

Die Kontur 29 des Diffusors 13 wird also mit sehr kurzen Laserpulslängen hergestellt, d.h. wodurch der äußere Oberbereich 28 abgetragen wird, und ist somit frei von Rissen und Aufschmelzungen.

Das Material wird beispielsweise in einer Ebene 11 (senkrecht zur Axialrichtung 15) abgetragen.

Eine Alternative bei der Herstellung des Lochs 7 besteht darin, zuerst den äußeren Oberbereich 28 mit kurzen Laserpulslängen ( $< 100\text{ns}$ ) bis zu einer Tiefe in Axialrichtung 15, die einer Ausdehnung des Diffusors 13 des Lochs 7 in dieser Richtung 15 teilweise oder ganz entspricht, zu erzeugen (Fig. 7, der innere Bereich 25 ist gestrichelt angedeutet). Somit werden nahezu keine Aufschmelzungen im Bereich der Trennflä-



che des Diffusors 13 erzeugt und es bilden sich dort keine Risse aus und exakte Geometrien können so erzeugt werden. Dann erst wird der innere Bereich 25 mit größeren Laserpulslängen ( $> 50\text{ns}$ , insbesondere  $> 100\text{ns}$ ) abgetragen.

5

Figur 9 zeigt die Nachbearbeitung (Refurbishment) eines Lochs 7, wobei bei einer Beschichtung des Substrats 4 mit dem Material der Schicht 16 Material in das bereits vorhandene Loch 7 eingedrungen ist.

Beispielsweise können die tiefer liegenden Bereiche im Bereich 10 des Lochs 7 mit einem Laser bearbeitet werden, der Laserpulslängen größer  $50\text{ns}$ , insbesondere größer  $100\text{ns}$  aufweist. Diese Bereiche sind mit 25 gekennzeichnet.

15 Der kritischere Oberbereich 28 beispielsweise im Bereich des Diffusors 13, auf dem Verschmutzungen vorhanden sind, wird mit einem Laser 19' bearbeitet, der Laserpulslängen kleiner  $100\text{ ns}$ , insbesondere kleiner  $50\text{ ns}$  aufweist.

20

Figur 10 zeigt in perspektivischer Ansicht eine Schaufel 120, 130, die sich entlang einer Längsachse 121 erstreckt, in die beispielsweise Filmkühlöffnungen, beispielsweise mit einem Diffusor 13, einzubringen sind.

25 Die Schaufel 120, 130 weist entlang der Längsachse 121 aufeinander folgend einen Befestigungsbereich 400, eine daran angrenzende Schaufelplattform 403 sowie einen Schaufelblattbereich 406 auf. Im Befestigungsbereich 400 ist ein Schaufelfuß 183 gebildet, der zur Befestigung der Laufschaufeln 120, 130 an der Welle dient. Der Schaufelfuß 183 ist als Hammerkopf ausgestaltet. Andere Ausgestaltungen, beispielsweise als Tannenbaum- oder Schwalbenschwanzfuß sind möglich. Bei herkömmlichen Schaufeln 120, 130 werden in allen Bereichen 400, 403, 406 der Laufschaufel 120, 130 massive metallische Werkstoffe verwendet. Die Laufschaufel 120, 130 kann hierbei  
35 durch ein Gussverfahren, durch ein Schmiedeverfahren, durch ein Fräsverfahren oder Kombinationen daraus gefertigt sein.

Die Figur 11 zeigt beispielhaft eine Gasturbine 100 in einem Längsteilschnitt.

Die Gasturbine 100 weist im Inneren einen um eine Rotationsachse 102 drehgelagerten Rotor 103 auf, der auch als Turbinenläufer bezeichnet wird.

Entlang des Rotors 103 folgen aufeinander ein Ansauggehäuse 104, ein Verdichter 105, eine beispielsweise torusartige Brennkammer 110, insbesondere Ringbrennkammer 106, mit mehreren koaxial angeordneten Brennern 107, eine Turbine 108 und das Abgasgehäuse 109.

Die Ringbrennkammer 106 kommuniziert mit einem beispielsweise ringförmigen Heißgaskanal 111. Dort bilden beispielsweise vier hintereinandergeschaltete Turbinenstufen 112 die Turbine 108.

Jede Turbinenstufe 112 ist aus zwei Schaufelringen gebildet. In Strömungsrichtung eines Arbeitsmediums 113 gesehen folgt im Heißgaskanal 111 einer Leitschaufelreihe 115 eine aus Laufschaufeln 120 gebildete Reihe 125.

Die Leitschaufeln 130 sind dabei an einem Innengehäuse 138 eines Stators 143 befestigt, wohingegen die Laufschaufeln 120 einer Reihe 125 beispielsweise mittels einer Turbinenscheibe 133 am Rotor 103 angebracht sind. An dem Rotor 103 angekoppelt ist ein Generator oder eine Arbeitsmaschine (nicht dargestellt).

Während des Betriebes der Gasturbine 100 wird vom Verdichter 105 durch das Ansauggehäuse 104 Luft 135 angesaugt und verdichtet. Die am turbinenseitigen Ende des Verdichters 105 bereitgestellte verdichtete Luft wird zu den Brennern 107 geführt und dort mit einem Brennmittel vermischt. Das Gemisch wird dann unter Bildung des Arbeitsmediums 113 in der Brennkammer 110 verbrannt.

Von dort aus strömt das Arbeitsmedium 113 entlang des Heißgaskanals 111 vorbei an den Leitschaufeln 130 und den Laufschaufeln 120. An den Laufschaufeln 120 entspannt sich das Arbeitsmedium 113 impulsübertragend, so dass die Laufschaufeln

feln 120 den Rotor 103 antreiben und dieser die an ihn angekoppelte Arbeitsmaschine.

Die dem heißen Arbeitsmedium 113 ausgesetzten Bauteile unter-  
5 liegen während des Betriebes der Gasturbine 100 thermischen Belastungen. Die Leitschaufeln 130 und Laufschaufeln 120 der in Strömungsrichtung des Arbeitsmediums 113 gesehen ersten Turbinenstufe 112 werden neben den die Ringbrennkammer 106 auskleidenden Hitzeschildsteinen am meisten thermisch be-  
10 lastet.

Um den dort herrschenden Temperaturen standzuhalten, werden diese mittels eines Kühlmittels gekühlt.

Ebenso können die Substrate eine gerichtete Struktur aufweisen, d.h. sie sind einkristallin (SX-Struktur) oder weisen  
15 nur längsgerichtete Körner auf (DS-Struktur).

Als Material werden eisen-, nickel- oder kobaltbasierte Superlegierungen verwendet.

Ebenso können die Schaufeln 120, 130 Beschichtungen gegen Korrosion (MCrAlX; M ist zumindest ein Element der Gruppe  
20 Eisen (Fe), Kobalt (Co), Nickel (Ni), X steht für Yttrium (Y) und/oder zumindest ein Element der Seltenen Erden) und Wärme durch eine Wärmedämmschicht aufweisen. Die Wärmedämmschicht besteht beispielsweise  $ZrO_2$ ,  $Y_2O_3-ZrO_2$ , d.h. sie ist nicht teilweise oder vollständig stabilisiert durch Yttriumoxid  
25 und/oder Kalziumoxid und/oder Magnesiumoxid.

Durch geeignete Beschichtungsverfahren wie z.B. Elektronenstrahlverdampfen (EB-PVD) werden stängelförmige Körner in der Wärmedämmschicht erzeugt.

30 Die Leitschaufel 130 weist einen dem Innengehäuse 138 der Turbine 108 zugewandten Leitschaufelfuß (hier nicht dargestellt) und einen dem Leitschaufelfuß gegenüberliegenden Leitschaufelkopf auf. Der Leitschaufelkopf ist dem Rotor 103 zugewandt und an einem Befestigungsring 140 des Stators 143  
35 festgelegt.

Die Figur 12 zeigt eine Brennkammer 110 einer Gasturbine. Die Brennkammer 110 ist beispielsweise als so genannte Ringbrennkammer ausgestaltet, bei der eine Vielzahl von in Umfangsrichtung um die Turbinenwelle 103 herum angeordneten Brennern 102 in einen gemeinsamen Brennkammerraum münden. Dazu ist die Brennkammer 110 in ihrer Gesamtheit als ringförmige Struktur ausgestaltet, die um die Turbinenwelle 103 herum positioniert ist.

- 10 Zur Erzielung eines vergleichsweise hohen Wirkungsgrades ist die Brennkammer 110 für eine vergleichsweise hohe Temperatur des Arbeitsmediums M von etwa 1000°C bis 1600°C ausgelegt. Um auch bei diesen, für die Materialien ungünstigen Betriebsparametern eine vergleichsweise lange Betriebsdauer zu ermöglichen, ist die Brennkammerwand 153 auf ihrer dem Arbeitsmedium M zugewandten Seite mit einer aus Hitzeschildelementen 155 gebildeten Innenauskleidung versehen. Jedes Hitzeschildelement 155 ist arbeitsmediumsseitig mit einer besonders hitzebeständigen Schutzschicht ausgestattet oder aus hochtemperaturbeständigem Material gefertigt. Aufgrund der hohen Temperaturen im Inneren der Brennkammer 110 ist zudem für die Hitzeschildelemente 155 bzw. für deren Halteelemente ein Kühlsystem vorgesehen.
- 25 Auch die Hitzeschildelemente 155 können Löcher 7 beispielsweise auch mit einem Diffusor 13 aufweisen, um das Hitzeschildelement 155 zu kühlen oder um brennbares Gas ausströmen zu lassen.

Die Materialien der Brennkammerwand und deren Beschichtungen können ähnlich der Turbinenschaufeln sein.

Die Brennkammer 110 ist insbesondere für eine Detektion von Verlusten der Hitzeschildelemente 155 ausgelegt. Dazu sind zwischen der Brennkammerwand 153 und den Hitzeschildelementen 155 eine Anzahl von Temperatursensoren 158 positioniert.

## Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Lochs (7) in einem Bauteil  
(1, 120, 130, 155) mittels gepulster Laserstrahlen (22),  
5           d a d u r c h       g e k e n n z e i c h n e t,       dass  
  
das Verfahren in einer Vielzahl von Verfahrensschritten  
ausgeführt wird, und  
10       dass in einem der ersten Verfahrensschritte andere Laser-  
pulslängen verwendet werden als in einem der letzten Ver-  
fahrensschritte.
- 15   2. Verfahren nach Anspruch 1,  
     d a d u r c h       g e k e n n z e i c h n e t,       dass  
  
in einem der ersten Verfahrensschritte größere Laserpuls-  
längen verwendet werden als in einem der letzten Verfah-  
20       rensschritte.
3. Verfahren nach Anspruch 1,  
     d a d u r c h       g e k e n n z e i c h n e t,       dass  
25       in einem der ersten Verfahrensschritte kleinere Laserpuls-  
längen verwendet werden als in einem der letzten Verfah-  
rensschritte.
- 30   4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 3,  
     d a d u r c h       g e k e n n z e i c h n e t,       dass  
  
die Laserpulslänge während des Fortschreitens der Lochbil-  
35       dung von einer äußeren Oberfläche (14) des Bauteils (1)  
hin bis zur Tiefe des Lochs (7) kontinuierlich vergrößert  
wird.

5. Verfahren nach Anspruch 1, 3 oder 4,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

in einem ersten Verfahrensschritt Laserpulslängen kleiner  
5 100ns, insbesondere kleiner 50ns, und  
in einem der letzten Verfahrensschritte Laserpulslängen  
größer gleich 50ns, insbesondere größer gleich 100ns, und  
kleiner 10ms verwendet werden.

10

6. Verfahren nach Anspruch 2,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

in einem ersten Verfahrensschritt Laserpulslängen größer  
15 50ns, insbesondere größer 100ns, und kleiner 10ms und  
in einem der letzten Verfahrensschritte Laserpulslängen  
kleiner 100ns, insbesondere kleiner 50ns, verwendet wer-  
den.

20

7. Verfahren nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

mit dem Verfahren ein Bauteil (1) bearbeitet wird,  
25 wobei das Bauteil (1) ein Schichtsystem darstellt.

8. Verfahren nach Anspruch 7,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

30

mit dem Verfahren ein Schichtsystem (1) bearbeitet wird,  
das aus einem metallischen Substrat (4) und zumindest  
einer keramischen Schicht (16) besteht.

35

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

das Schichtsystem (1) aus einem Substrat (4) und einer me-  
5 tallischen Schicht (16) besteht,

die insbesondere eine Zusammensetzung des Typs MCrAlX auf-  
weist,

wobei M für zumindest ein Element der Gruppe Eisen, Kobalt  
oder Nickel steht,

10 sowie X für Yttrium und/oder zumindest ein Element der  
Seltenen Erden steht.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9,

15 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

das Schichtsystem (1) aus einem Substrat (4) und einer  
Schicht (16) besteht,

20 die eine metallische Zwischenschicht und eine äußere kera-  
mische Schicht aufweist.

11. Verfahren nach Anspruch 8 oder 10,

25 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

die keramische Schicht (16) eine Wärmedämmschicht ist.

12. Verfahren nach Anspruch 8, 9, 10 oder 11,

30 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

das Substrat (4) eine nickel-, kobalt- oder eisenbasierte  
Superlegierung ist.

14

13. Verfahren nach Anspruch 1 oder 4,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

5 mit dem Verfahren ein Bauteil (1) bearbeitet wird,  
das eine Turbinenschaufel (120, 130),  
eine Brennkammerauskleidung (155) oder  
ein anderes Bauteil  
einer Gas- (100) oder Dampfturbine ist.

10

14. Verfahren nach Anspruch 1 oder 14,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

15 das Verfahren bei der Neuherstellung eines Bauteils (1,  
120, 130, 155) verwendet wird.

20

15. Verfahren nach Anspruch 1 oder 14,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

das Verfahren bei einem wiederaufzuarbeitenden Bauteil (1,  
120, 130, 155) verwendet wird.

25

16. Verfahren nach Anspruch 1,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

30 zumindest zwei, insbesondere mehrere Laser (19, 19'), die  
verschiedene Bereiche von Laserpulslängen erzeugen können,  
verwendet werden.

35



17. Verfahren nach Anspruch 3 oder 5,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
zuerst ein äußerer Oberbereich (13) des Lochs (7) mit  
5 kleinen Laserpulslängen erzeugt wird,  
und dann ein zweiter Teilbereich (10) des Lochs (7) mit  
größeren Laserpulslängen erzeugt wird.
- 10 18. Verfahren nach Anspruch 2 oder 6,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
in einem ersten Verfahrensschritt ein innerer Bereich  
(25),  
15 dann in einem der letzten Verfahrensschritte ein äußerer  
Oberbereich (28) des Lochs (7) erzeugt wird.
19. Verfahren nach Anspruch 3 oder 5,  
20 dadurch gekennzeichnet, dass  
in einem ersten Verfahrensschritt ein äußerer Oberbereich  
(28),  
dann in einem der letzten Verfahrensschritte ein innerer  
25 Bereich (25) des Lochs (7) erzeugt wird.

## Zusammenfassung

## Verfahren zur Herstellung eines Lochs

- 5 Bisherige Verfahren zur Erzeugung eines Lochs in einem Bauteil sind sehr zeitaufwändig und kostenintensiv, da spezielle Laser mit ultrakurzen Laserpulslängen verwendet werden.

- 10 Das erfindungsgemäße Verfahren variiert die Laserpulslängen, wobei ultrakurze Laserpulslängen nur in dem zu entfernenden Bereich verwendet werden, in dem sich ein Einfluss auf das Durch- bzw. Ausströmungsverhalten bemerkbar macht. Dies ist z.B. die innere Oberfläche eines Diffusors (13) eines Lochs, das mit ultrakurzen Laserpulslängen sehr genau hergestellt  
15 werden kann.

Figur 2

FIG 1




FIG 2




FIG 3




FIG 4




FIG 5




FIG 6




FIG 7




FIG 8




FIG 9




FIG 10




FIG 11







FIG 12



**PCT/EP2004/009793**

